



MALTOMIX MB10®

MALTA BASTARDA DA MURATURA

NORMA	UNI EN 998-2
CLASSE	G M10

Fornitura e posa in opera di malta per la costruzione di murature esterne ed interne, dove è richiesta una buona resistenza meccanica, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc, mediante applicazione manuale.

Malta bastarda da muratura di granulometria massima 2,5 mm. (tipo MALTOMIX MB10 della Cugini S.p.A).

I mattoni o i blocchi utilizzati devono essere privi di polvere e di sostanze oleose o grasse, con clima caldo e secco, prima della posa della malta inumidire i blocchi e i mattoni.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-2 con la classificazione **G M10**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 12 N/mm², modulo elastico di 11500 N/mm², assorbimento d'acqua di 0,80 kg/m²·min0,5, conducibilità al vapore $\lambda = 1,20$ W/mK e reazione al fuoco A1.

ACQUA DI IMPASTO

ca. 14%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

