



# INTOMIX IM10®

INTONACO DI FONDO AD ALTA ADESIONE, PER INTERNI ED ESTERNI AD APPLICAZIONE MECCANICA, ALLEGGERITO, FIBRATO E IDROFUGATO

NORMA	UNI EN 998-1
CLASSE	LW CS II - W1

Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per intonacare murature miste costituite da: laterizi, blocchi in calcestruzzo, muratura mista in calcestruzzo e pietra, particolarmente indicato nei lavori di ristrutturazione di vecchi edifici, mediante applicazione con macchina intonacatrice.

Intonaco di fondo ad alta adesione, per interni ed esterni, alleggerito, fibrato e idrofugato, di granulometria massima 1,5 mm. (tipo INTOMIX IM10 della Cugini S.p.A).

La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto e riduce la probabilità di fessure da ritiro.

L'intonaco va applicato su supporto privo di polvere, parte incoerenti, efflorescenze, disarmenti, sostanze grasse, prima dell'applicazione inumidire il fondo e dopo applicazione proteggere da una rapida essiccazione, in spessori per mano tra i 10 mm ed i 30 mm.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **LW CS II - W1**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 3,5 N/mm<sup>2</sup>, modulo elastico di 2500 N/mm<sup>2</sup>, adesione al supporto > 0,4 N/mm<sup>2</sup>, permeabilità al vapore  $\mu = 10$ , conducibilità al vapore  $\lambda = 0,40$  W/mK e reazione al fuoco A1.

CONSUMO	ca. 12 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore
ACQUA DI IMPASTO	ca. 28%

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito [www.cugini.it](http://www.cugini.it)".

### Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: [cugini@cugini.it](mailto:cugini@cugini.it)  
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - [www.cugini.it](http://www.cugini.it)

