



ADEMIX P1000®

COLLANTE MINERALE IN POLVERE SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI PERIMETRALI E DI FACCIATA SU SUPPORTI IN LEGNO

| | |
|--------|---------------|
| NORMA | UNI EN 998-1 |
| CLASSE | GP CS IV - W2 |

Fornitura e posa in opera di collante minerale in polvere per sistemi di isolamento a cappotto, mediante applicazione a mano con spatola dentata.

Malta premiscelata in polvere a base di leganti minerali e additivi specifici per migliorare l'aderenza e garantire un bassissimo assorbimento d'acqua, consentendo un'ottima diffusività del vapore.

Il prodotto è ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti perimetrali e di facciata su supporti in legno e OSB, con ottima lavorabilità e tempo aperto (applicazione con spatola dentata).

L'applicazione di rasatura sull'isolante non è raccomandabile; pur non presentando fenomeni di ritiro, l'esposizione a vento e sole diretto potrebbe asciugare troppo velocemente lo strato di rasatura.

Incollaggio a tutta superficie: su supporti perfettamente planari è possibile prevedere l'incollaggio dei pannelli con applicazione del collante a tutta superficie mediante spatola dentata. Qualora il supporto non fosse perfettamente planare, procedere mediante applicazione del collante sul supporto con spatola dentata fino ad uno spessore max. di 10 mm (la larghezza e la profondità dei denti dipende dalla larghezza del sottofondo). I pannelli isolanti, in seguito, vanno immediatamente pressati nel letto di malta adesiva fresca e messi in posizione con movimenti oscillatori. Non applicare malta in eccesso sulla parete, onde evitare che fuoriesca dai laterali dei pannelli e non introdurre massa collante tra le giunzioni del pannello.

La malta risponde ai requisiti minimi richiesti dall'UNI EN 998-1 con la classificazione **GP CS IV - W2**, dovrà avere resistenza a compressione a 28 gg. di 6 N/mm², adesione al supporto in legno = 0,90 N/mm², permeabilità al vapore $\mu < 25$, conducibilità al vapore $\lambda = 0,45$ W/mK e reazione al fuoco A2-s1, d0.

| | |
|--|---------------------------------|
| CONSUMO: Incollaggio a superficie piena | ca. 5-7 kg/m ² |
| ACQUA DI IMPASTO | ca. 24-26 % (6 litri per sacco) |

"Il prodotto dovrà in ogni caso essere utilizzato in conformità a quanto riportato nella scheda tecnica aggiornata, consultabile nel sito www.cugini.it".

Vuoi maggiori informazioni?

Chiama i nostri uffici: **035 520780** oppure mandaci una mail: cugini@cugini.it
Cugini SpA - Via Vittoria 30 Nembro (BG) - www.cugini.it

